

BESCHREIBUNG

DECOSTUCCO präsentiert eine einzigartige Innendekoration von zeitloser Eleganz. Diese hochglänzende Acrylat-basierte Beschichtung verkörpert die raffinierte venezianische Spachteltechnik, die durch eine luxuriöse Paste aus sorgfältig ausgewählten Quarzarten, edlem Kalk und feinen Pigmenten entsteht.



ANWENDUNGSBEREICH

Nach geeigneter Grundierung kann DECOSTUCCO auf Wand-, Putz, Sichtbeton und Holzoberflächen im Innenbereich aufgetragen werden.

EIGENSCHAFTEN

- Erschafft einen Marmoreffekt auf der Oberfläche.
- Die lebendigen und spiegelnden Farben werden durch den hohen Glanz intensiviert.
- Aufgrund seiner wasserbasierten Formulierung birgt es keine Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt.
- Präsentiert einen einzigartigen Oberflächeneffekt.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Die Oberfläche muss von allen Schmutz-, Fett- und Staubrückständen bereinigt, sowie lose Farbreste entfernt worden sein. Für hochwertige Ergebnisse fordert Decostucco eine spiegelglatte Oberfläche (Q4). Der Untergrund muss vorher mit DECOPRIMER grundiert werden. Für ein noch besseres Ergebnis empfiehlt es sich den DECOPRIMER noch im Trocknungsvorgang zu glätten um die im Decoprimer enthaltenen Körnungen zur verfeinern

ANLEITUNG ZUR ANWENDUNG

- Vor dem Auftragen wird DECOSTUCCO gründlich aufgerührt.
- Mit einer EDELSTAHLKELLE werden zwei dünne Deckschichten DECOSTUCCO aufgetragen. Die erste und zweite Schicht sollten nicht geglättet werden, um ein zufriedenstellendes Endergebnis zu gewährleisten.
- Jede Schicht muss vollständig aushärten, bevor die nächste aufgetragen wird.
- Nachdem die Oberfläche glatt ist, erfolgt die Anwendung der dritten und letzten Schicht.
- DECOSTUCCO kann in einer oder mehreren Farben verwendet werden.
- Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, die dritte Spachtelschicht etwa 5-15 Minuten nach dem Auftragen zu glätten.
- Wenn die dritte Schicht noch leicht feucht ist, kann die Oberfläche mit P3000 (TRIZACT) poliert werden, um ein ansprechendes Finish zu erzielen.
- Nach dem vollständigen Trocknen kann die Oberfläche nun dünn mit Wachs überzogen und anschließend mit einer Poliermaschine auf Hochglanz poliert werden..

TROCKENZEIT

Die Berührungszeit beträgt bei 23°C ca. 2-3 Stunden, die Trockenzeit beträgt 24 Stunden.

VERPACKUNG (KG)

- **1,00**
- **4,00**
- **10,00**

THEORETISCHER VERBRAUCH

Je nach Gleichmäßigkeit des Auftrags, Saugfähigkeit der Oberfläche und der Anwendungstechnik ist der Verbrauch für *eine Schicht* wie folgt:

- 1,0 KG = 1,65 - 2,50 m²**
- 4,0 KG = 6,60 - 10,00 m²**
- 10,0 KG = 16,50 - 25,00 m²**

LAGERUNG

Ungeöffnet, kühl, trocken, vor direkter Sonnenstrahlung geschützt, bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C gelagert, ist das Produkt bis zu

1 Jahr lagerbar

WICHTIGE ANGABEN

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P301 Bei Verschlucken:
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / ... anrufen.
- P332+
- P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Produktverpackungen nicht zum Aufbewahren von Nahrungsmittel benutzen.